

Basis / Base	Acrylatfreie Kunstharz-Dispersion, dauerklebrig Acrylate-free resin dispersion, permanent sticky
Farbe / Colour	Hellblau / Light-blue
Inhalt / Content	Kartusche / cartridge: 315 g Schlauchbeutel / Tube bag: 630 g
Standvermögen / Stability	Standfest / Stable
Schälwiderstand / Peel adhesion	27,5 N / 25 mm
Spezifisches Gewicht / Specific weight	Ca. 1,06 g/cm ³ (nass; DIN 52451-PY) Ca. 1,06 g/cm ³ (wet; DIN 52451-PY)
Festkörper / Solid body	Ca. 70 %
Härtungssystem / Conditioning system	Durch Trocknung / By drying
Max. Restfeuchte des Untergrunds / Max. residual moisture of backgrounds	4 - 5 %
Durchhärtung / Setting	Ca. 24 - 72 Std. je nach Untergrund und Luftfeuchte Ca 24 - 72 hrs. depends on underground and humidity
Temperaturbeständigkeit / Temperature Resistance	Ca. -20 °C / +80 °C
Verarbeitungstemperatur / Processing temperature	+5 °C / +40 °C (Bauteiltemperatur) +5 °C / +40 °C (Component temperature)
Erhältlich als / Available as:	Kartusche: 551030K + Schlauchbeutel: 551060S Cartridge: 551030K + Tube: 551060S
Lagerfähigkeit: / Shelf life:	Kühl und trocken bei +5 °C / +40 °C Cool and dry at +5 °C / +40 °C

Gewährleistung / Warranty

Die **D-TACK GmbH** bietet auf die Funktionsfähigkeit der technisch zugesicherten Eigenschaften folgende Gewährleistung:

- 30 Jahre Systemgewährleistung in Verbindung mit den zugehörigen Systemkomponenten
- 10 Jahre Produkt-Gewährleistung

Auf folgende Sachverhalte ist besonders zu achten bzw. führt die Nichteinhaltung zum Gewährleistungsausschluss:

- Keine Einwirkung ungewöhnlicher Einflüsse insbesondere chemischer und/oder mechanischer Art (z.B. durch die Dämmung) auf die Verklebung.
- Die zu verklebenden Materialien müssen derart ausgestattet sein, dass eine Weichmacherwanderung in den Klebstoff ausgeschlossen werden kann.
- Die zu verklebenden Materialien müssen derart ausgestattet sein, dass an der Oberfläche keine Trennmittel vorliegen, die eine dauerhafte Verklebung des Klebstoffs verhindern würden.
- Die Untergründe und Klebmaßnahmen müssen in jeder Hinsicht den allgemein anerkannten Regeln des Faches, dem Stand der Technik und den neuesten technischen Datenblättern, Vorschriften und den Richtlinien der Produkt-/Materialhersteller entsprechen.
- Zersetzung durch Fremdeinwirkung fallen nicht unter die Gewährleistung.

Maßgebend für die Anerkennung einer eventuellen Reklamation ist die fachgerechte Verarbeitung nach genannten Normen sowie die Einhaltung der Verarbeitungsvorschrift.

Alle Zusagen beziehen sich auf den Einsatz des Produkts bei mitteleuropäischen Klimaverhältnissen.

Alle technischen Angaben stellen unverbindliche Mittelwerte dar. Aufgrund der Vielzahl von Materialien und Untergründen sind stets Eigenversuche durchzuführen. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschrittes, die der Verbesserung des Produkts dienen, bleiben vorbehalten. **Stand 02-2014**

D-TACK GmbH grants a warranty on the engineering properties as assured in this instruction manual provided that special attention is paid to the following issues respectively the non-compliance to these instructions leads to caveat emptor and limitation of liability.

- Extraordinary influences, especially in a chemical and/or mechanical way
- No separating agents, that could prevent a permanent bonding, may be existent on the materials
- The surfaces and bonding measures must be conform with the generally accepted professional regulations, the state of technology and the newest technical data sheets, regulations and guide lines of the product and material manufacturers.
- Corrosion caused by extraneous force is not covered by the warranty

The outdoor exposure (3 months max.) refers exclusively to the mentioned purposes. Stagnant water or permanent water wetting explicitly excluded.

Essential for the acceptance of possible complaints is the professional processing according to the mentioned standards as well as the compliance with this instruction manual.

All commitments refer to the application of this product in central European climatic conditions.

All the technical data are average values. We advise to test the material required to ensure the suitability of intended application. The company reserves the right to improve products and change specifications which may alter performance.

Printed 02-2014



TACODICHT®

Elastische, selbstklebende Dichtmasse für luftdichte Anschlüsse von Dampfsperren/ -bremsen am Baukörper

Elastic self-adhesive sealing compound for the airtight sealing of vapor barriers on buildings



Kontakt / Contact:

D-TACK GmbH | Handwerkerstr. 1 | 73460 Hüttlingen/Germany
Tel.: +49(0)7361-6337-100 | Fax: +49(0)7361-6337-101 | Web: www.d-tack.de | Mail: profis@d-tack.de

Produktbeschreibung:

TACODICHT® verbindet marktübliche Dampfbremsen, Klimamembranen, Kraftpapier, Vlies, Pappe usw. luftdicht mit Mauerwerk, Putz und Holz.

TACODICHT® gleicht Baubewegungen aus und gewährleistet so eine dauerhafte Abdichtung gemäß EnEV (DIN 4108-7 und ÖNORM B 8110-2).

Vorbereitung:

Aufgrund der Vielzahl von Materialien und Untergründen sind vom Verarbeiter vor Ort stets Probeverklebungen durchzuführen.

Der Untergrund und zu verklebendes Material müssen staub-, fettfrei und trocken sein (ggf. ist zu grundieren). Die Untergründe und Folien-Bahnen sind generell vom Verarbeiter auf ihre Haftfähigkeit zu prüfen. Trennmittel (wie z.B. Silikon) sind zu entfernen.

Manche Dispersions- und Kunststoffputze, Farben und Lacke enthalten klebstoffabweisende Zusätze!

Die Verarbeitungstemperatur sollte mindestens +5 °C betragen (Werkstoffe und Dichtmasse).

Der Restfeuchtegehalt (Betonausgleichsfeuchte) des Untergrundes darf max. 4 - 5% betragen.

Nicht für bituminöse Untergründe geeignet.

Verarbeitung:

TACODICHT® mit Hilfe einer Auspress-Pistole als ca. 8 mm dicke Raupe auf den Untergrund auftragen. Unebenheiten durch entsprechende Auftragsmenge ausgleichen.

Verarbeitungsvariante 1:

Folien-Bahn locker mit Schlaufe montieren und leicht an **TACODICHT®** anreiben, Dichtmasse hierbei nicht verpressen!

Verarbeitungsvariante 2:

TACODICHT® ca. 24 - 48 Stunden trocknen lassen und Folien-Bahn mit Schlaufe an die raupeförmige Dichtmasse andrücken!

Während der Trocknungsphase die Folien-Bahn nicht auf Zug belasten. Die endgültigen Eigenschaften stellen sich erst nach vollständigem Verdunsten des Wassers in der Dichtmasse ein (4 - 6 Wochen).

Zur Absicherung gegen starke mechanische Einflüsse kann eine zusätzliche Sicherung (z.B. Anpresslatte) angebracht werden.

Lagerfähigkeit:

12 Monate in ungeöffneten Originalgebinden.
Kühl und trocken lagern (+5 °C bis +40 °C).

Vor Frost schützen!

Verpackungseinheit:

Als Kartusche oder Schlauchbeutel lieferbar.

Artikel-Nummer	Inhalt	St./Kart.	St./Pal.
551030k (Kartusche)	315 g	40	1400
551060s (Schlauchbeutel)	630 g	20	800

Reichweite:

Kartusche: 6 - 8 m

Schlauchbeutel: 12 - 16 m

Bei Fragen steht Ihnen unsere Anwendungstechnik gerne telefonisch zur Verfügung.

Product description:

TACODICHT® connects common vapor barriers, climatic membranes, kraft-paper, fleece e.g. airtight to brickwork, plaster and timber.

TACODICHT® equalizes building movements and therefore assures a permanent sealing according to EnEV (DIN 4108-7 and ÖNORM B 8110-2).

Preparation:

Due to the wide variety of surfaces and materials used, users are advised to confirm suitability locally by their own tests.

The surface and the material to be glued have to be dry, free of dust and oil (priming where necessary). The adhesion of surfaces and foil-sheets generally have to be checked by the user. Separating agents (e.g. silicon) have to be removed.

Some dispersion- and plastic plasters, paints and varnishes contain adhesive repellent additives.

The processing temperature should be at least +5 °C (materials and sealing compound).

The residual moisture content (concrete moisture compensation) of the surface has to be 4 - 5 % max.

Not suitable for the use on bituminous surfaces.

Processing:

TACODICHT® is to be applied in stripes of approx. 8 mm wide beads onto the surface with the assistance of a cartridge or tube bag applicator gun. Equalize unevenness through applied quantity.

Processing option 1:

Mount the construction foil with a loop and press down gently to the **TACODICHT®**. Thereby do not press the sealing compound all-too strong!

Processing option 2:

Let **TACODICHT®** dry for approx. 24 - 48 hours and afterwards press the foil with a loop to the sealing compound.

Do not strain the construction foil during the drying time with tension. The final attributes will provide in the sealing compound as soon as the water has evaporated (4-6 weeks).

For protection against strong mechanical influences a additional securing (e.g. pressing lath) can be applied.

Shelf life:

12 months in the unopened original carton. Stock cool and dry (+5 °C to +40 °C). Protect against frost!

Packaging:

Available as cartridge or tube.


Item-No.	Content	pcs./carton	pcs./pallet
551030k (cartridge)	315 g	20	1400
551060s (tube)	630 g	20	800

Coverage:


Cartridge: 6 - 8 m

Tube: 12 - 16 m

For any inquiries, please do not hesitate to contact our technical department.



Prinzipdarstellung



Detailed description

Eigenschaften:

Frei von Wohngiften (Lösemittel-, Chlor- und Formaldehydfrei), Gleicht Unebenheiten luftdicht aus, Alterungsbeständig, Dauerhaft elastisch

Gute Materialeignung bieten:

PA-, PE-Folien (glatt bis leicht rau), Mauerwerk (Beton, Stein), Putz, Glas, Aluminium-Folien, Kraftpapiere, OSB-Platten, Metall, Lackiertes Holz, Kunststoff, Pappen, Vliese, Spanplatten

Attributes:

Free of solvents, chlorine and formaldehyde, Equalizes unevenness airtight, Ageing resistant, Permanent elastic

Good material suitability with:

PA-, PE-foils (smooth up to light rough), Brickwork (concrete, stone), Plaster, Glas, Aluminium-foils, Kraftpapers, OSB-boards Metal, Coated timber, Plastic, Cardboards, Fleece, Chipboards